

Vulkanfarben

Naturfarben und mehr...

Terra Fine

Lehm-Designputz

BESCHREIBUNG:

TERRA FINE IST EIN FARBIGER LEHMEDELPUTZ FÜR FEINE OBERFLÄCHEN IM SPRITZWASSERGESCHÜTZTEN INNENBEREICH. TERRA FINE BESTEHT AUS AUSGESUCHTEN FARBIGEN TONMEHLEN, FEINEM KALKSAND UND CELLULOSEN. TERRA FINE IST FREI VON KUNSTSTOFFZUSÄTZEN UND KONSERVIERUNGSMITTELN. AN STELLE VON GÜNSTIGEM QUARZSAND ENTHÄLT TERRA FINE FEINEN KALKSAND. DIESER IST IM GEGENSATZ ZUM QUARZ WASSERAUFNAHMEFÄHIG. SOMIT IST TERRA FINE IN DER LAGE MEHR FEUCHTIGKEIT AUFZUNEHMEN ALS HERKÖMMLICHE LEHMPUTZE.

VERARBEITUNG:

TERRA FINE IST UNTER SCHRITTWEISER ZUGABE IN SAUBERES, KALTES WASSER EINZURÜHEN. UM EINE HOMOGENE MASSE ZU ERHALTEN IST HIERBEI EIN MOTORBETRIEBENER QUIRL ERFORDERLICH.

DAS MISCHUNGSVERHÄLTNIS ZUR TERRA FINE TROCKENMASSE / WASSER BETRÄGT JE NACH FARBE:

10 KG TERRA FINE SUPERIOR WEISS / 2,5 LITER WASSER
 10 KG TERRA FINE GRIGIO / 3,0 LITER WASSER
10 KG TERRA FINE ROSSO-ANTICO / 3,50 LITER WASSER
 10 KG TERRA FINE NATURA / 2,70 LITER WASSER
 10 KG TERRA FINE GIALLO / 2,20 LITER WASSER
 10 KG TERRA FINE CASTAGNO / 3,50 LITER WASSER
 10 KG TERRA FINE SCURO / 2,60 LITER WASSER
 10 KG TERRA FINE CORALLO / 3,30 LITER WASSER
 10 KG TERRA FINE SABBIA / 3,30 LITER WASSER
 10 KG TERRA FINE MENTA / 3,00 LITER WASSER
 10 KG TERRA FINE MARE / 3,00 LITER WASSER

(GGF. NACH BEDARF MIT MAX. 10 % WASSER VERDÜNNEN)
 TIP: DER PUTZ SOLLTE AUF EINER SENKRECHT GEHALTENEN KELLE LANGSAM HERUNTERRITSCHEN UND GUT ZU VERARBEITEN SEIN.

BEI EINER AUFTRAGSSTÄRKE VON 2MM BETRÄGT DIE REICHWEITE ETWA 6 M² / 20 KG TROCKENMASSE

NACH EINER QUELLZEIT VON MINDESTEN 30 MINUTEN ERNEUT MIT DEM QUIRL GUT VERRÜHREN. TERRA FINE IST NUN EINSATZBEREIT.

UNTERGRUNDVORBEREITUNGEN:

DER UNTERGRUND MUSS VORAB AUF SEINE TRAGFÄHIGKEIT ÜBERPRÜFT WERDEN. SANDENDE PUTZE SIND MIT TIEFENGRUND (BASAMENTO) ZU FESTIGEN.

DAUERHAFT FEUCHTE UND / ODER SALZBELASTETE WÄNDE SIND NICHT GEEIGNET! DER UNTERGRUND SOLLTE GLEICHMÄSSIG SAUGEND, ÖLFREI (SCHALÖLE Z.B.), NICHT SCHWINGEND, STAUBFREI UND FREI VON DURCHSCHLAGENDEN ALTBESCHICHTUNGEN ODER SONSTIGEN VERUNREINIGUNGEN SEIN. DIE OBERFLÄCHENTEMPERATUR MUSS GRÖßER >5°C BETRAGEN, AUCH WÄHREND DER TROCKNUNGSZEIT.

KONSTRUKTIONEN / BEPLANKUNGEN MIT BAUPLATTEN JEDLICHER ART SIND ENTSPRECHEND DER HERSTELLERVORSCHRIFTEN ANZUBRINGEN BZW. FÜR NACHFOLGENDE BESCHICHTUNGEN MIT TIEFENGRUND UND HAFTVERMITTLER VORZUBEREITEN. DURCH DIE VIELEN UNTERSCHIEDLICHEN HERSTELLERSYSTEME GIBT ES KEINE GENERELLE EMPFEHLUNG UNSERERSEITS. HIER IST UNBEDINGT AN DEN STOSSFUGEN EIN ARMIERUNGSGEWEBE MIT EINZUARBEITEN. REKLAMATIONEN AUFGRUND RISSBILDUNG BEDINGT DURCH DEN UNTERGRUND WERDEN UNSERERSEITS AUSGESCHLOSSEN

IN JEDEM FALL IST IMMER DER UNTERGRUND GEWISSENHAFT ZU ÜBERPRÜFEN UND VORAB EINE AUSREICHEND GROSSE PROBEFLÄCHE IM OBJEKT ANZULEGEN. NICHT GEEIGNETE PUTZUNTERGRÜNDE: KUNSTSTOFFE, GLAS, METALL, SPANPLATTEN

DER UNTERGRUND MUSS FÜR EINE GUTE ANHAFTUNG RAU BESCHAFFEN SEIN. UM EIN ZU SCHNELLES ANTROCKNEN UND DAMIT EINE SCHLECHTE ANHAFTUNG ZU VERHINDERN SIND SAUGENDE UNTERGRÜNDE ZU BEFEUCHTEN.

GLATTE OBERFLÄCHEN SIND MIT EINEM FÜR DEN UNTERGRUND ZUGELASSENEN HAFTGRUND VORZUBEHANDeln.

VERARBEITUNGSHINWEISE:

DEN FERTIG ANGERÜHRTEN TERRA FINO EDELPUTZ MIT EINER SAUBEREN EDELSTAHL PUTZKELLE AUFTRAGEN. JE NACH UNTERGRUND IST ES NOTWENDIG MIT EINER ERSTEN LAGE GROBE UNEBENHEITEN AUSZUGLEICHEN. NACH DER VOLLSTÄNDIGEN TROCKNUNG WIRD DIE 2. LAGE AUFGETRAGEN.

DIE EINZELNEN LAGEN SOLLTEN EINE DICKE VON 3MM NICHT ÜBERSCHREITEN WEGEN GEFahr VON RISSBILDUNG. EVTL. AUFTRETENDE RISSE NACH DURCHTROCKNUNG MIT EINEM NASSEN SCHWAMMBRETT VERREIBEN UND GGF. NACHGLÄTTEN.

ANSÄTZE MIT BEREITS ANGETROCKNETEN WANDFLÄCHEN FÜHREN IMMER ZU SICHTBAREN ÜBERGÄNGEN, DAHER ANSATZLOS ARBEITEN.

EINE FRÜHE BEARBEITUNG ERZEUGT GRÖßERE OBERFLÄCHEN, GLATTERE OBERFLÄCHEN SIND NACH EINER LÄNGEREN ANTROCKNUNGSZEIT UND FOLGE BEARBEITUNG MÖGLICH. DURCH EINE UNGLEICHMÄSSIGE TROCKNUNG VON TEILFLÄCHEN DURCH ZUGLUFT, LÄNGERE PAUSEN ETC. KÖNNEN HIER STRUKTURUNTERSCHIEDE ENTSTEHEN. DAHER IMMER GANZE WANDFLÄCHEN ZÜGIG AN EINEM STÜCK BEARBEITEN.

NACH EINER ANTROCKNUNG DIE JE NACH RAUMTEMPERATUR UND UNTERGRUND SEHR UNTERSCHIEDLICH VERLAUFEN KANN, MUSS DIE OBERFLÄCHE MIT EINER GLÄTTEKELLE VERDICHET WERDEN. HIERZU KANN ES HILFREICH SEIN DIE OBERFLÄCHE NOCH EINMAL ZU BEFEUCHTEN DAMIT DIE KELLE BESSER GLEITET.

NACH VOLLSTÄNDIGER TROCKNUNG KANN DIE OBERFLÄCHE MIT EINEM FEUCHTEN SCHWAMMBRETT GERIEBEN WERDEN UM DIE PUTZSTRUKTUR FREIZULEGEN

TERRA FINO ENTHÄLT KEINE KONSERVIERUNGSMITTEL UND IST ANGERÜHRT KURZFRISTIG ZU VERBRAUCHEN. EINE KÜHLE LAGERUNG VERLÄNGERT DIE AUFBEWAHRUNGSZEIT. BEREITS ANGERÜHRTE MASSE ÜBER NACHT ABDECKEN. ANGETROCKNETE RÄNDER IM RÜHRBEHÄLTER SIND ZU VERMEIDEN, GGF. ERNEUT DURCHQUIRLEN.

NACH DER TROCKNUNG MIT EINEM SAUBEREN HANDFEGER / TAPEZIERPINSSEL VORSICHTIG LOSE KÖRNCHEN ABFEGEN. ALTERNATIV MIT EINEM FEUCHTEN SCHWAMM VORSICHTIG ABKEHREN. UNBEDINGT EINEN SAUBEREN SCHWAMM UND WASSER BENUTZEN. DEN PUTZ NICHT ANLÖSEN!

NACHBEHANDLUNG: FALLS EINE HÖHERE ABRIEBFESTIGKEIT / OBERFLÄCHENHÄRTE BENÖTIGT WIRD, DEN PUTZ MIT UNSERER MINERALISCHEN FIXIERUNG SILICATO NACHBEHANDeln!

INHALTSSTOFFE:

KALKSANDE UND MARMORMEHLE, FARBIGE TONMEHLE, CELLULOSEN.

HINWEISE: NICHT ANGERÜHRTE GEBINDE SIND TROCKEN UND LUFTDICHT VERSCHLOSSEN NAHEZU UNBEGRENZT LAGERFÄHIG.

ALLE ANGABEN BERUHEN AUF EIGENEN TESTREIHEN UND SIND NICHT RECHTSVERBINDLICH. DURCH DIE VIELZAHL VERSCHIEDENER EINFLÜSSE WIE UMWELT, UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT UND DER VERARBEITUNGSMETHODEN, SIND DURCH DEN VERARBEITER IMMER AM OBJEKT AUSREICHEND GROSSE PROBEFLÄCHEN ANZULEGEN UM EINE ENTSPRECHENDE EIGNUNG DER ÖRTLICHEN GEGEBENHEITEN SICHERZUSTELLEN. WIR BEHALTEN UNS VOR UNSERE PRODUKTE DURCH ANPASSUNG DER INHALTSSTOFFE STÄNDIG WEITERZUENTWICKELN. MIT ERSCHEINEN DER AKTUELLEN FASSUNG ERLISCHT DIE VORHERIGE.